

О материалах.

ГИПЕРДЕСМО-ПБ - двухкомпонентный материал на основе чистых эластичных гидрофобных полиуретановых смол, смешанных с чистым битумом. После смешивания компонентов и нанесения полимеризуется, образуя бесшовное прочное гидроизоляционное покрытие с исключительно высокой эластичностью (>2000%). Стойкий к ультрафиолетовому излучению.

Применение

- Гидроизоляция и защита от коррозии бетона, металла и других строительных материалов.
- Гидроизоляция и пароизоляция плоских кровель, фундаментов, подземных сооружений и конструкций, гаражей, туннелей, резервуаров, бассейнов, террас, полов, холодильных камер.
- Защита резервуаров очистных сооружений городской канализации.
- Ремонт и восстановление старой битумной гидроизоляции.
- Заполнение и запечатывание трещин и швов.
- Применяется в качестве защитного и антикоррозионного покрытия металла и металлических конструкций.
- Для наружных и внутренних работ.

Не рекомендуется к применению

На непрочных основаниях.

Преимущества

- Отличные гидроизоляционные свойства.
- Удобный в применении материал.
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов даже без применения праймера.
- Образует бесшовную мембрану по всей площади нанесения.
- Исключительная эластичность (> 2000%).
- Возможность эксплуатации при температурах до -50°C.
- Исключительно высокая устойчивость к трещинообразованию.
- Устойчивость к климатическому воздействию, ультрафиолетовому излучению, микроорганизмам, гидролизу и озоновому окислению.
- Эффективный паробарьер.

Рекомендации по нанесению

Требования к основанию

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжирающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л./мин). Треугольники, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Не применять химически агрессивные методы для очистки основания. При необходимости перед нанесением мастики основание обработать подходящим праймером. Более конкретные рекомендации по подготовке основания приведены в описаниях на материалы.

Приготовление мастики

Непосредственно перед нанесением **компоненты А** (бесцветная жидкость) и **В** (черная жидкость) смешиваются и затем перемешиваются низкооборотным миксером (150 – 200 об./мин.) со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 мм.) в течение 3-4 минут до образования однородной массы. Соотношение компонентов при смешивании 1/1. При этом допустимы отклонения в соотношении компонентов на 5% в ту и другую сторону.

Нанесение

Нанесение производится вручную при помощи валиков (исключая поролоновые), щеток "Маклавица", кистей, или машинно - аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление > 250 бар). Мастика может наноситься как в один слой, так и послойно. Расход мастики на один слой не ограничен и не влияет на качество покрытия. На неровных основаниях в целях экономии материала рекомендуется послойное нанесение с расходом 0,6 – 0,8 кг./м². Рабочее время материала после смешивания 25 – 30 минут (при 20°C). При необходимости армирования рекомендуется использовать специальный каландрированный геотекстиль с поверхностной плотностью 110 г./м² или ткани из полизэфира. Для армирования в местах примыканий возможно также применение малярных сеток и стеклотканей.

Особенности применения

Для снижения вязкости мастики (актуально при температурах ниже 15°C) рекомендуется выдержать компоненты мастики перед нанесением в теплом помещении в течение суток, использовать для подогрева водяные бани или разбавить мастику после смешивания компонентов ксилолом на 5-7% при ручном нанесении и до 10-15% при механическом нанесении.

Применение других разбавителей исключается.

Для повышения антискользящих свойств, износостойчивости и абразивоустойчивости последний слой можно присыпать сухим фракционированным кварцевым песком.

Очистка инструмента

Очистку инструмента производить ксилолом или растворителями 646, 647, 648 непосредственно после использования. Запрещается использование этих растворителей для разбавления мастики.

Меры безопасности

В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров.

Условия нанесения

Наименование характеристики	Значение
Вид основания	Бетон, полимерцементные смеси, металл, мозаика, старые битумные поверхности, дерево и др.
Шероховатость	< 1 мм. (2 мм.)
Прочность основания	$R_{28} = 15 \text{ МПа}$
Влажность основания	$W < 10 \%$
Влажность воздуха	$W < 85 \%$
Рабочая температура ($T_{возд}, T_{осн}$)	5°C – 35°C, на 3°C выше точки росы

Расход материала

Наименование характеристики	Значение
Норма расхода на бетонном основании	1,0 – 2,0 кг./м ² (один или более слоев)
Толщина покрытия	1,0 – 2,0 мм.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Упаковка	Металлические банки – комплект 20 кг. + 20 кг.
Цвет	Черный
Срок хранения	12 месяцев (при 5–25°C в сухом и проветриваемом помещении). Не нагревать выше 40°C

ООО «Эттрилат НТ»
 115201, Москва, Каширский проезд, д. 21.
 Телефон: (495) 506-48-49, 517-02-40
 Телефон/факс: (499) 613-79-37, 613-91-61
www.ettrilat.ru

ГИПЕРДЕСМО-ПВ (HYPERDESMO-PB)
 Полиуретан-битумная жидкая мембрана для
 гидроизоляции и защиты от коррозии

Свойства материала

Наименование характеристики	Значение
Сухой остаток	90%
Разбавитель	Ксиол (10%)
Вязкость (20°C) Компонент А	1300 сПуз
Вязкость (20°C) Компонент В	4300 сПуз
Вязкость (20°C) готовой смеси	3000 сПуз
Плотность (20°C) готовой смеси	0,97 г./см. ³
Жизнеспособность после смешивания (20°C)	25-30 мин.
Время поверхностной полимеризации (25°C и W =55%)	2 час
Время выжидания между отдельными слоями	6 - 12 часов
Время полной полимеризации покрытия	7 суток

Свойства покрытия

Наименование характеристики	Значение
Температура эксплуатации	-50°C - +90°C
Максимальная кратковременная температура	+150°C
Твердость по Шору А	> 35 ед.
Прочность на растяжение (23°C)	20 кг./см. ²
Эластичность (удлинение до разрыва) при 23°C	> 2000 %
Адгезия к бетону	> 20 кг./см. ²
Остаточная деформация после удлинения на 300 %	< 1 %
Водопоглощение через 10 суток	< 0,9 %
Температурная стабильность (100 дней при 80°C)	выдержано
Тест на ускоренное старение	> 2000 час
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 Г2	(умеренногорючий по СНиП 21-01-97)
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 В2	(умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97)
Группа распространения пламени по ГОСТ 30444-97 РП1	(нераспространяющий по СНиП 21-01-97)

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместности применения **ГИПЕРДЕСМО- ПВ** с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».