

О материалах.

КЕМАFOB - бесцветная гидрофобизирующая силиконовая пропитка для минеральных поверхностей.

Нанесенная на основание пропитка **КЕМАFOB** входит в контакт с влагой и при этом создает водоотталкивающий, невидимый (и неудерживающий клей) слой POLISILOXAN-а, проникающий 3 – 4 мм. в глубину основания. Для эффективности и долговечности пропитки **КЕМАFOB** необходимо знать характеристики основы, на которые наносится пропитка. После нанесения **КЕМАFOB** основание остается паропроницаемым, структура и цвет не меняются. Этим достигаются и улучшенные теплоизоляционные показатели, т.к. поверхность больше не впитывает влагу. На такой поверхности не появляются плесень и микроорганизмы и тем самым продлевается срок службы объекта.

Преимущества

- предотвращает плесень
- предотвращает появление высолов
- бесцветная, паропроницаемая
- на основе растворителей
- хорошая основа для всех типов

Область применения

КЕМАFOB применяется для гидрофобизации пористых минеральных поверхностей, таких как:

- все виды бетона;
- минеральные штукатурки;
- искусственный и натуральный камень;
- стены из кирпича;
- микроармированные и газобетоны;
- силикатный кирпич;
- фасады, окрашенные минеральными красками.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основа должна быть чистой, без жирных пятен, пыли и нестабильных частей. При нанесении на фасадные поверхности основание необходимо хорошо очистить и промыть сильной струей воды. Необходимо отремонтировать все повреждения, заделать все поврежденные швы. Новые нанесенные штукатурки и шпатлевки должны быть сухими и старше 28 дней. Для красивого однородного вида пропитываемые поверхности должны быть одинаково влажны.

Нанесение

КЕМАФОВ наносим обрызгиванием без давления. В случае высокой пористости основания рекомендуется нанесение несколькими слоями по принципу «мокрое на мокрое».

После применения оставшееся количество **КЕМАФОВ** заливаем обратно в упаковку и прочно закрываем.

Расход

Расход материала зависит от пористости основания, а поэтому необходимо провести пробные нанесения.

Приводится примерный расход:

Материал основания	Средний расход, л./м. ²
бетон	0,25 – 0,5
штукатурки	0,5 – 1,0
стена из кирпича	0,4 – 2,0
газобетон	0,5 – 2,0
натуральный и искусственный	0,05 – 3,0

Очистка инструмента

Инструменты, применяемые при нанесении пропитки **КЕМАФОВ** необходимо хорошо промыть водой.

Упаковка

Металлическая емкость по 1 л., 10 л.

ООО «Эттрилат НТ»
115201, Москва, Каширский проезд, д. 21.
Телефон: (495) 506-48-49, 517-02-40
Телефон/факс: (499) 613-79-37, 613-91-61
www.ettrilat.ru

КЕМАФОВ
Гидрофобизирующая пропитка для
минеральных поверхностей

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие герметика **КЕМАФОВ** требованиям ТУ при соблюдении правил транспортирования, хранения и применения. Гарантированный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке. Хранить в сухом помещении при температуре от +5 °С до +35 °С в оригинальной, закрытой и неповреждённой упаковке. Дата производства указана на упаковке.

Безопасность

При выполнении работ беречь глаза и кожу, обеспечит вентиляцию в помещении. В случае попадания **КЕМАФОВ** в глаза промыть избыточным количеством воды и обратиться к врачу.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов "**КЕМА**" с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».