



Gartenholz-Öle

Водное декоративное покрытие для террас и садовой мебели с увеличенными интервалами обновления

**HÄLT LÄNGER
ALS HERKÖMMLICHE ÖLE**

Цвет	Доступные позиции			
	Кол-во на палете	672	200	96
	Единица упаковки	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l
	Тип упаковки	Ведро жест.	Ведро жест.	Ведро жест.
	Код упаковки	01	03	05
	Арт. №			
Bangkirai-Öl	2632	■	■	■
Douglasien-Öl	2633	■	■	■
Lärchen-Öl	2634	■	■	■
Teak-Öl	2635	■	■	■
Universal-Öl	2636	■	■	■
спец. цвета*	2637		■	■
* Минимальный заказ 2,5 л				

Расход




В зависимости от впитывающей способности древесины 40 - 100 мл/м² на один рабочий проход

Древесина твердых пород: 40 - 80 мл/м² на один рабочий проход

Древесина хвойных пород: 60 - 100 мл/м² на один рабочий проход

Макс. 2 рабочих прохода, наносить тонким слоем.

Область применения



- Древесина вне помещений
- Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров
- (Садовая) мебель и деревянные террасы
- Древесина тика, бангкирая, лиственницы, дугласии и Ассоуа
- Не предназначено для древесины массарандуба и ипе: для данных пород древесины используйте Remmers Pflege-Öl
- При работе с экзотическими породами древесины, не упомянутыми здесь, проконсультируйтесь со службой Remmers Technik Service
- Для ДПК, бамбука, Resysta используйте WPC-Imprägnier-Öl

Свойства



- Водоотталкивающие свойства
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- Пигментированные варианты защищают от посерения
- Яркие цвета
- Увеличенные интервалы обновления покрытия по сравнению с традиционными маслами
- Содержит пленочный консервант для защиты от "зеленого налета"
- Водный продукт
- Быстрое высыхание
- Не требует подшлифовки при обновлении покрытия
- Предохраняет древесину от пересыхания

Технические параметры продукта

Плотность	~ 1,03 г/см ³
Консервирующее вещество	0,3% 3-Jod-2-propinylbutylcarbamate

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- [Holzschutz-Grund* \(2046\)](#)
- [Holz-Tiefenreiniger \(2640\)](#)
- [Holz-Entgrauer \(2641\)](#)
- [Grünbelag-Entferner* \(0676\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %
Поверхность должна быть чистой, свободной от пыли и сухой.
- **Подготовка**
Во избежание замедления процесса высыхания при работе с древесиной с высоким содержанием растворимых веществ обрабатываемые элементы следует перед первичной обработкой выдержать на открытом воздухе в течение нескольких недель либо обработать средством Holz-Tiefenreiniger.
Загрязнения, жир и пленкообразующие покрытия полностью удалить (например, средством Holz-Tiefenreiniger).
Посеревшие поверхности древесины очистить средством Holz-Entgrauer.
Водоросли удалить средством Grünbelag-Entferner.
Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно обработать средством Holzschutz-Grund*.

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности:
мин. +5 °C, макс. +25 °C

Тщательно перемешать материал.
Наносить кистью.
По возможности при нанесении первого слоя обработать элементы со всех сторон (например, при обработке террасной доски).
Наносить материал кистью для лазурей, широкой плоской кистью или тканью (хлопчатой) вдоль волокон.
Излишек материала (особенно в пазах и желобках) сразу снять.
После высыхания нанести 2-й слой.

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



При обработке древесины с высоким содержанием растворимых веществ (например, дуба, красного кедра, афзелии, красного дерева и др.) возможно вымывание водорастворимых веществ древесины под воздействием осадков. Это может привести к образованию пятен на светлых кладках или штукатурках.
Вариант Farblos (бесцветный) обеспечивает лишь ограниченную защиту от ультрафиолета (посерения). Если необходимо нанести бесцветное покрытие вне помещения на участке, подверженном прямому атмосферному воздействию, то такое покрытие необходимо регулярно обновлять.
На поверхностях, подверженных прямому атмосферному воздействию, необходимо регулярно обновлять покрытие.
Цвета продукта подобраны под соответствующие породы древесины, однако могут применяться в том числе для древесины других пород. При этом цвет покрытия будет отличаться от оригинального выкраса.

■ Высыхание

От пыли: ~ 2 часа
Нанесение следующего слоя: ~ 3 часа
Устойчивость к нагрузке: ~ 24 часа

Практические значения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

■ Разбавление

Продукт готов к применению


Рабочий инструмент / очистка



Кисть для лазурей, кисть широкая плоская, ткань (хлопчатая салфетка)

Инструмент очистить водой и моющим средством сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

КОД GIS

BSW50

Указания по утилизации	Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.
Постановление о биоцидных продуктах	Содержит биоцидное вещество IPBC для защиты пленки покрытия от поражения микроорганизмами (водорослями, плесенью). Применять продукт строго в соответствии с руководством по применению на этикетке и данными технического описания. * С осторожностью применять биоцидные продукты. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!
Декларация в соответствии с VdL-RL 01 (2013)	Группа продуктов: краски полупрозрачные для древесины Компоненты: акрилат, алкид, модифицированный акрилатом, льняное масло, железооксидные пигменты, восковая эмульсия, вода, гликоли, матирующее средство, абсорбенты ультрафиолета, смачивающий агент, пеногаситель, загуститель, антиосаждающая добавка, MIT (Methylisothiazolinon), OIT (Octylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon)(3:1), IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamate). Информация для аллергиков по тел. в Германии +49 (0) 5432/ 83-138
Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве DecoraInt (2004/42/EG)	Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/f): макс. 130 г/л (2010) Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.