


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

HIDROSTOP 94

Гидроизоляционный сульфатостойкий состав ГС Ж1 СТБ 1543-2005.
 производство РБ. Сертификат соответствия ТР.



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Гидроизоляционный сульфатостойкий состав HIDROSTOP 94 представляет собой смесь цемента, песка, гидрофобизаторов и других модифицирующих добавок

Область применения

Гидроизоляционный сульфатостойкий состав HIDROSTOP 94 – предназначен для внутренней и наружной вертикальной и горизонтальной гидроизоляции недеформируемым бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей бассейнов, резервуаров для воды, подземных сооружений, фундаментов, подвалов, санузлов и т.д. В системе горизонтальной отсечки капиллярного подсоса для заполнения шпуров. Используется в качестве гидроизоляционного материала в системах холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Применение материала согласно Типовой технологической карты на производство гидроизоляционных работ ТТК 100289293.691-2014

Характеристики продукта

- Отличные гидроизоляционные свойства
 - Стойкость к положительному и отрицательному давлению жижности
 - Морозостойкость
 - Паропроницаемость
 - Удобоукладываемость
 - Пригоден для использования на объектах питьевого водоснабжения
 - Сульфатостойкий
 - Стоек к агрессивному воздействию солей, разбавленных кислот и щелочей, нефтепродуктов
-

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Основная информация

Внешний вид	серый порошок
Упаковка	25 кг в мешке (бумажный с полиэтиленовым вкладышем) / 1200 кг (48x25 кг) на паллете
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты изготовления в сухом месте и герметичной заводской упаковке

Технические характеристики

Тип продукта	Полимерминеральный состав	
Плотность сыпучего материала	1,22 кг/л	EN 1015-6:1999/A1:2007
Плотность свежего раствора	1,98 кг/л	EN 1015-6:1999/A1:2007
Плотность затвердевшего материала	1,72 кг/л	EN 12190:2000
Зернистость	Dmax: 1 мм	EN 12192-1:2002
Толщина нанесения	2-5 мм	
pH раствора	11,53	
Прочность на изгибе после 28 дней	7 МПа	EN 12190:2000
Прочность на сжатие после 28 дней	35,0 МПа	СТБ 1543-2005
Адгезия к основанию после 28 дней	3,0 МПа	СТБ 1543-2005
Давление воды (воздействие: 28 дней, 3 дней 0,5 бара + 11 дней 2 бара)	Покрытие является водонепроницаемым при давлении воды 2 бара	

