

## **О материалах**

### **ТУ 5745–011–54282519–2011**

Сухая смесь, которая состоит из портландцемента, подготовленного песка определенной гранулометрии и комплекса запатентованных химически активных реагентов, применяется для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ.

## **Инструкция по применению**

### **Подготовка поверхности**

Рабочие швы бетонирования, примыкания, и стыки плит расшить по всей длине с сечением штробы 20×20 мм под внутренний конус. Штробы очистить, обеспылить, хорошо промочить водой.

### **Ограничения**

Не применяется в деформационных швах и при переменных пиковых нагрузках, значения которых превышают его технические параметры, а также на ослабленных и непрочных основаниях.

### **Приготовление смеси**

На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 160 мл. Смешивание производится миксером в течение 3–5 минут. Готовая смесь пригодна для использования в течение 30–40 минут с момента затворения водой. Температура основания и окружающей среды должна быть не ниже +5°C. В холодных условиях используют теплую воду (не выше +35°C). Нельзя допускать передозировки воды, так как излишнее количество воды приводит к расслаиванию растворной смеси и ослабляет прочность выровненной поверхности.

### **Способ применения**

Расшитые и разделанные места (швов, примыканий, вводов коммуникаций, технологических отверстий) в конструкциях заделать готовой к применению растворной смесью на всю глубину.

### **Уход за обработанной поверхностью**

После нанесения состав необходимо содержать во влажных условиях не менее 10–12 часов, для чего производить многократное увлажнение поверхности с интервалом 3–4 ч. После нанесения в особенно сухую и жаркую погоду рекомендуется защищать поверхность от быстрого испарения воды пленкой.

ООО «Эттрилат НТ»  
115201, Москва, Каширский проезд, д. 21.  
Телефон: (495) 506-48-49, 517-02-40  
Телефон/факс: (499) 613-79-37, 613-91-61  
[www.ettrilat.ru](http://www.ettrilat.ru)

**Кальматрон-Шовный.**  
Состав цементный  
шовный безусадочный

## **Расход**

При размере штрабы 20×20 мм составляет 1,0 кг./м.п.

## **Техника безопасности**

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза, промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в местах, не доступных для детей.

## **Упаковка и хранение**

Поставляется в мешках по 25 (±0,03) кг.

Срок хранения 6 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в сухом месте.

## **Примечание**

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов **"КАЛЬМАТРОН"** с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания **ООО "Эттрилат НТ"**.