



Langzeit-Lasur UV

Декоративная лазурь на растворителе лазурь универсального назначения с повышенной защитой от ультрафиолета для древесины вне и внутри помещений



Цвет	Доступные позиции				
	Кол-во на палете	672	200	96	22
Единица упаковки	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	20 l	
Тип упаковки	Ведро жест.	Ведро жест.	Ведро жест.	Ведро жест.	
Код упаковки	01	03	05	20	
Арт. №					
silbergrau	2234	■	■	■	■
weiß	2235	■	■	■	■
eiche rustikal	2238	■	■	■	■
eiche hell	2239	■	■	■	■
farblos UV+	2240	■	■	■	■
nussbaum	2242	■	■	■	■
ebenhholz	2243	■	■	■	
teak	2244	■	■	■	■
tannengrün	2245	■	■	■	
kiefer	2246	■	■	■	■
pinie/lärche	2247	■	■	■	■
palisander	2248	■	■	■	■
спец. цвета*	2237		■	■	■


* Минимальный заказ 5 л

Расход

1-й рабочий проход: 100 мл/м²
2-й рабочий проход: 60 мл/м²



Область применения



- Древесина вне помещений
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери, включая их внутренние поверхности)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Безбицидное финишное покрытие для древесины, обработанной пропитками (например, садовой мебели)
- Вариант farblos UV+ может применяться также в качестве финишного слоя поверх пигментированных вариантов покрытия на светлых породах древесины
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)

Свойства



- Атмосферостойкость и стойкость к ультрафиолету
- Высокая защита от ультрафиолета в т.ч. для светлых оттенков и варианта farblos UV+
- Грязеотталкивающие свойства и легкость в уходе
- Устойчивость к слипанию (согл. Директиве НО.03)
- Хорошая растекаемость
- Не содержит биоцидов и кобальта
- Вариант "farblos UV+" может применяться также в качестве финишного эксплуатационного слоя поверх цветных покрытий, т.е. при обновлении покрытия вариант "farblos UV+" может служить дополнительной защитой от потемнения поверхности.

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 0,94 г/см ³
Время стекания (сек.) в вискозиметре DIN 4	48 сек.
Связующее вещество	алкидные смолы
Запах	характерный для растворителей, после высыхания отсутствует
Степень блеска	шелковисто-глянцевая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"](#)

Возможные системные продукты

- [Holzschutz-Grund* \(2046\)](#)
- [HK-Lasur* \(2250\)](#)
- [Renovier-Grund \(1504\)](#)
- [Holzschutz-Creme* \(2715\)](#)
- [Holzschutz-Creme farblos* \(2714\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %

■ Подготовка

Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.

Посеревшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания.

Непрочные и растрескавшиеся сучки, а также открытые смоляные потеки удалить и очистить такие участки специальным средством (например, Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).

Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно обработать средством Holzschutz-Grund*, Holzschutz-Creme или HK-Lasur (для древесины внутри помещений такая обработка не требуется).

При покраске древесины, расположенной вне помещений, вариантом farblos UV+ обязательно выполнить предварительную обработку продуктом Holzschutz-Creme farblos.

Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрытия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).

Существующие неповрежденные покрытия тщательно отшлифовать.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин +5 °C, макс. +30 °C

Тщательно перемешать материал.

Наносить кистью или валиком.

Наносить вдоль волокон.

Легкая промежуточная шлифовка перед нанесением финишного слоя позволяет получить особенно элегантную поверхность.

После высыхания нанести 2-й слой.

При необходимости нанести в качестве 3-го слоя продукт в варианте farblos UV+, чтобы на длительный срок зафиксировать цвет покрытия (эксплуатационный слой, наносимый повторно при обновлении покрытия).

Данная методика нанесения может применяться в т.ч. на поверхностях, предварительно обработанных продуктом HK-Lasur* или Holzschutz-Creme*.

На поверхностях, окрашенных в белый цвет, использование данной методики нецелесообразно (возможно потемнение или появление легкой желтизны, вызванное собственным оттенком Farblos UV+).

Торцевые поверхности для защиты от водопоглощения несколько раз обработать самим материалом в соответствующем цвете.

Окна и входные двери окрашивать продуктом в 3 слоя.

Все цвета продукта могут смешиваться друг с другом.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью и цвет покрытия проверять путем пробного нанесения на образец поверхности.

Во время нанесения и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию.

С каждым последующим слоем цвет становится темнее и повышается степень блеска.

После высыхания покрытие совместимо с пластиками и битумными материалами.

Во время нанесения и высыхания покрытия защищать поверхность от дождя, ветра, солнечных лучей и образования конденсата.

При механических повреждениях (особенно на бесцветном покрытии) необходимо сразу же устранить их путем нанесения продукта в варианте farblos UV+ во избежание последующего появления пятен (например, синевы).

- **Высыхание**
~ 12 часов при 20°C и отн.вл.возд. 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
- **Разбавление**
Продукт готов к применению


**Рабочий инструмент /
очистка**



Кисть (с натуральным ворсом), валик

Очистить рабочий инструмент растворителем Verdünnung V 101 или средством Verdünnung & Pinselreiniger сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

**Условия хранения /
срок хранения**



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.
Вскрытую емкость использовать полностью как можно скорее.

**Безопасность /
нормативные
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

КОД GIS

BSL10

**Указания по
утилизации**

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.

**Постановление о
биоцидных продуктах**

* С осторожностью применять средства для защиты древесины.
Перед применением внимательно ознакомьтесь с этикеткой и информацией о продукте!

**Декларация в
соответствии с VdL-RL
01 (2013)**

Группа продуктов: краски полупрозрачные на основе алкидных смол
Компоненты: алкидная смола, неорганические пигменты, алифаты, добавки

**Содержание летучих
органических
соединений (ЛОС) согл.
Директиве DecoraInt
(2004/42/EG)**

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.А/е): макс. 400 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 400 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.