

ООО «Эттрилат НТ»
115201, Москва, Каширский проезд, д. 21.
Телефон: (495) 506-48-49, 517-02-40
Телефон/факс: (499) 613-79-37, 613-91-61
www.ettrilat.ru

Ксайпекс Рестора-ТОП 200
ХУРЕХ RESTORA-TOP 200

Описание

ХУРЕХ РЕСТОРА-ТОП 200 является одним из трех продуктов Хурех специально разработанных для ремонта и восстановления горизонтальных бетонных поверхностей. Хурех Рестора-Топ 200 рекомендуется для ремонта бетона на глубину от 25 мм, где требуется высокая ударопрочность. Рестора-Топ 200 состоит из специально модифицированного портландцемента, мелкофракционного заполнителя, металлической фибры длиной 30 мм и добавок смешанных в строгих пропорциях. Данный состав обладает превосходной адгезией, быстрым схватыванием и набором прочности в сочетании с исключительной долговечностью и снижением усадки.

Рекомендовано для:

- Бетонных полов
- Парковок
- Пешеходных дорожек
- Складских полов
- Дорожных покрытий

Преимущества

- Отличная адгезия к существующей бетонной поверхности
- Готовность к автомобильному движению через 2 - 4 часа
- Повышенная прочность и ударостойкость
- Простота в использовании - просто перемешивается с водой
- Быстрое схватывание и ранний набор прочности
- Подходит для применения снаружи и внутри помещений
- Совместим с продуктами на базе органических растворителей

Ограничения

Рестора-Топ 200 не следует приготавливать и укладывать при температуре ниже 3°C или выше 30°C. Требуется защита от прямых солнечных лучей и в ветреную погоду. Используйте только как материал для ремонта отдельных участков.

Упаковка

Рестора-Топ 200 поставляется в мешках массой 25 кг.

Хранение

Продукты Хурех должны храниться в сухих условиях при минимальной температуре 7°C.



ХУРЕХ является зарегистрированным товарным знаком
Хурех Chemical Corporation.
Copyright © 1990-2013 Хурех Chemical Corporation.

ООО «Эттрилат НТ»
115201, Москва, Каширский проезд, д. 21.
Телефон: (495) 506-48-49, 517-02-40
Телефон/факс: (499) 613-79-37, 613-91-61
www.etrilat.ru

Ксайпекс Рестора-ТОП 200
ХУРЕХ RESTORA-TOP 200

Расход

При толщине слоя 25 мм из одного мешка Рестора-Топ 200 может быть выполнено 0,52 м²

Физические свойства

Время схватывания	
Начало схватывания при 20 ⁰ С	25 минут
Конец схватывания при 20 ⁰ С	45 минут
Рабочее время при 20⁰С	
20 минут	
Содержание воздуха (% от объёма)	
5%	
Прочность на сжатие	
@ 1 час после начала схватывания	14,8 Мпа
@ 3 часа после затворения	20,7 Мпа
@ 6 часов	23,8 Мпа
@ 1 день	34,5 Мпа
@ 28 дней	51,7 Мпа
Стойкость к шелушению при использовании антиобледенителей (после 50 циклов замораживания и оттаивания)	
Нет шелушения	

ПРИМЕЧАНИЕ: Предел прочности при сжатии определялся на 100 мм кубических образцах, после 24 часов влажного выдерживания при температуре 23[±]2⁰С.

Информации по безопасности

Продукты Хурех щелочные. Попадание сухих порошков или готовой смеси в глаза и на кожу может привести к раздражению. Указания по этим проблемам приведены на всех упаковках и в документации фирмы производителя по охране здоровья и технике безопасности.



ХУРЕХ является зарегистрированным товарным знаком
Хурех Chemical Corporation.
Copyright © 1990-2013 Хурех Chemical Corporation.

Применение

1. Удалить разрушенный или плохой бетон путём скалывания, вырубки или другим механическим способом. Желательно чтобы ремонтируемый участок имел прямые углы и минимальную глубину 12 мм. Выравнивание под «0» не рекомендуется.
2. Удалите пыль и посторонние материалы из ремонтируемого участка.
3. Пропитайте поверхность чистой водой. Как только поверхность бетона начнёт подсыхать, укладывайте Рестора-Топ 200.
4. Добавьте примерно 3/4 необходимой воды в емкость для смешивания (1,5 литра воды обычно достаточно на данном этапе для каждого мешка продукта весом 25 кг). Во время перемешивания постепенно добавляйте порошок Рестора-Топ 200 в воду. Добавьте еще воды, необходимой для получения желаемой консистенции. Не добавляйте больше 3 литров воды на мешок Рестора-Топ 200 весом 25 кг.
5. Тщательно перемешивайте до получения нужной консистенции. Как правило, 2 минуты перемешивания достаточно. Если Рестора-Топ начинает затвердевать или схватываться, откажитесь от использования смеси. Не добавляйте больше воды в емкость для смешивания.
6. Уложите замешанный материал как можно быстрее на подготовленную бетонную поверхность и хорошо проработайте во избежание образования пустот и для обеспечения необходимого сцепления.
7. Заканчивайте финишные работы как можно быстрее и обязательно чистите емкость для смешивания между партиями. Частично схватившийся в смесителе материал может ускорить время схватывания при приготовлении последующих партий.

Уход и выдерживание

1. После окончательного схватывания, рекомендуется влажный уход за Рестора-Топ 200 в течение 24 часов.
2. В жаркую, сухую или ветреную погоду, сразу после схватывания материала применяйте средства по уходу.
3. Защищайте от замерзания в течение первых 24 часов, и от температуры ниже -3°C в течение 72 часов.

