

Описание

ХУРЕХ РЕСТОРА-ТОП 50 является одним из трех продуктов Хурех специально разработанных для ремонта и восстановления горизонтальных бетонных поверхностей. Хурех Рестора-Топ 50 предназначен для ремонта повреждений поверхности бетона на глубину до 12 мм. Он используется на поверхностях без интенсивного движения транспорта. Рестора-Топ 50 состоит из специально модифицированного портландцемента, заполнителей, добавок и специальных связующих, смешанных в строгих пропорциях для обеспечения превосходной адгезии и снижения усадки.

Рекомендовано для:

- Бетонных полов
- Отмосток
- Пешеходных дорожек
- Ступеней
- Бордюров
- Дорог
- Повреждённых дождём плит

Преимущества

- Отличная адгезия к существующей бетонной поверхности
- Возможность использования в течение 30 мин после приготовления
- Простота в использовании - просто перемешивается с водой
- Не требуется влажного выдерживания
- Подходит для применения снаружи и внутри помещений
- Совместим с продуктами на базе органических растворителей

Ограничения

Рестора-Топ 50 не следует приготавливать и укладывать при температуре ниже 10°C или выше 27°C. Требуется защита от прямых солнечных лучей и в ветреную погоду. Рестора-Топ 50 содержит полимерную добавку для повышения сцепления. Максимальная прочность сцепления достигается после схватывания и отверждения полимера. Избегайте погружения в воду до полного отверждения Рестора-Топ 50.



ООО «Эттрилат НТ»
115201, Москва, Каширский проезд, д. 21.
Телефон: (495) 506-48-49, 517-02-40
Телефон/факс: (499) 613-79-37, 613-91-61
www.ettrilat.ru

Ксайпекс Рестора-ТОП 50
ХУРЕХ RESTORA-TOP 50

Упаковка

Рестора-Топ 50 поставляется в мешках массой 25 кг.

Хранение

Продукты Хурех должны храниться в сухих условиях при минимальной температуре 7°C.

Расход

При толщине слоя 6,5 мм из одного мешка Рестора-Топ 50 может быть выполнено 2,4 м² покрытия. При нанесении выравнивающего покрытия кистью или шваброй одного мешка Рестора-Топ 50 достаточно для 10-11 м² покрытия.

Физические свойства

Потребность в воде
3,6 литра на мешок весом 25 кг
Рабочее время при 20⁰С
30-40 минут
Прочность на сжатие
- 1 день – 17 Мпа - 7 дней – 34 Мпа - 28 дней – 38 Мпа
Прочность сцепления (на отрыв) с бетоном
- 7 дней – 0,8 Мпа - 28 дней – 1,4 Мпа

ПРИМЕЧАНИЕ: Прочность определяли по отрыву Рестора-Топ 50, уложенного толщиной 12 мм на затвердевший бетон при помощи шпателя.

Применение

1. Удалите всё цементное молоко, грязь, плёнки, краски, покрытия и другие посторонние вещества;
2. Пропитайте поверхность бетона чистой водой. Удалите излишки воды с поверхности и дайте ей подсохнуть.



ХУРЕХ является зарегистрированным товарным знаком
Хурех Chemical Corporation.
Copyright © 1990-2013 Хурех Chemical Corporation.

ООО «Эттрилат НТ»
115201, Москва, Каширский проезд, д. 21.
Телефон: (495) 506-48-49, 517-02-40
Телефон/факс: (499) 613-79-37, 613-91-61
www.etrilat.ru

Ксайпекс Рестора-ТОП 50
XYPEX RESTORA-TOP 50

3. Поместите сухой порошок в чистую емкость и при перемешивании добавляйте воду до желаемой консистенции. Для использования Рестора-Топ 50 при помощи шпателя - расход воды 3,6 литра на мешок порошка весом 25 кг. При работе под кисть или щетку дополнительно добавить 700 мл воды на мешок порошка весом 25 кг. Не приготавливайте Рестора-Топ 50 в количестве больше, чем может быть использовано за 30 минут.

4. При применении шпателя (толщиной до 12 мм), вначале укладывайте на поверхность тонким слоем, как грунтовку, а затем наносите до нужной толщины. Избегайте чрезмерной затирки.

5. При использовании щётки начинайте наносить Рестора-Топ 50 на поверхность щёткой с жёсткой щетиной, а затем используйте мягкую щётку для получения желаемой текстуры поверхности.

Уход и выдерживание

Т.к. готовая к применению смесь включает в себя воду и добавки замедлители, Рестора-Топ 50 обычно не требует влажного ухода. Тем не менее, при применении в жаркую или ветреную погоду, Рестора-Топ 50 может потребовать защиты от быстрой потери влаги (лёгкий полив по мере необходимости или покрытие плёнкой).

Информации по безопасности

Продукты Хурех щелочные. Попадание сухих порошков или готовой смеси в глаза и на кожу может привести к раздражению. Указания по этим проблемам приведены на всех упаковках и в документации фирмы производителя по охране здоровья и технике безопасности.



XYPEX является зарегистрированным товарным знаком
Хурех Chemical Corporation.
Copyright © 1990-2013 Хурех Chemical Corporation.