

SikaSwell®-P Profiles

Набухающий герметизирующий профиль для швов

Описание продукта Герметизирующий готовый профиль, набухающий при контакте с водой

Применение	Для герметизации:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конструкционных швов ■ Вводов труб и других стальных конструкций сквозь стены и плиты перекрытий ■ Конструкционных швов в сборном железобетоне ■ Конструкционных швов в тюбингах и других элементах туннелей ■ Рабочих швов кабельных каналов и т.д. ■ Вокруг всех типов элементов, проходящих через бетон

Характеристики / Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ■ Простота в применении ■ Может наноситься на различные поверхности ■ Защитное покрытие предотвращает профиль от преждевременного разбухания ■ Высокоэкономичный ■ Разбухает при контакте с водой ■ Водостойкий ■ Не требует времени для отверждения ■ Сварка не требуется ■ Легко адаптируется к различным конкретным задачам ■ Имеются различные типы и размеры
--------------------------------------	--

Результаты испытаний

Тесты / Стандарты	STUVA: Испытание на водонепроницаемость конструкций (октябрь 1999г.) FH Aachen: Испытание на сопротивление старению (06.07.2001) Корпорация PSB: Испытание набухающих герметиков в виде готовых профилей (15.08.2002) Гигиенический институт Гельзенкирхен: научное исследование по изучению водно-гигиенических аспектов (14.10.2003)
--------------------------	---

Техническое описание продукта





Форма

Внешний вид / Цвета	<i>Одинарный тип:</i> Сплошные набухающие профили Высокая набухающая способность, красного цвета
----------------------------	--

<i>Гибридные типы:</i>
Сплошные или полые гибридные набухающие профили

Двойные: сильно набухающая часть - красное наружное покрытие; набухающая часть - чёрная внутренняя часть



Упаковка	Рулоны упакованы в картонные коробки, количество зависит от типа профиля, см. нижеследующую таблицу								
Типы профилей	Тип	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Сечение (схем. изображение)	Описание	м / в коробке			
Одинарный профиль									
	2003	20	3		Сильно набухающий профиль	1x10 =10			
	2005	20	5			7x20 =140			
	2010	20	10			1x10 =10 5x10 =50			
Гибридный тип профиля									
	2010H	20	10		Двойной набухающий профиль со стабилизационным внутренним сердечником	1x10 =10			
	2507H	25	7		Двойной набухающий профиль с компенсационными камерами	5x10 =50			
Другие типы профилей поставляются под заказ									
Хранение									
Условия хранения / Срок хранения	48 месяцев с даты изготовления в ненарушенной, невскрытой заводской упаковке при хранении в сухом помещении при температуре от +5°C до 35°C. Защищать от воздействия ультрафиолетовых лучей.								
Технические характеристики									
Химическая основа	Красная часть: комбинация гидрофильных набухающих смол и резины Чёрная внутренняя часть: EPDM								
Увеличение объёма	<p>Гидрофильная набухающая красная часть 7 дней в водопроводной воде: ≥100% 14 дней в водопроводной воде: ≥150%</p> <p>10 циклов "сухой-мокрый" в водопроводной воде: ≥100% (1 цикл = 7 дней высыхание и 7 дней в водопроводной воде)</p>								
(DIN 53521)									
Давление при набухании	≤15 бар через 7 дней погружения в водопроводную воду								
Физико-механические свойства									
Прочность на растяжение	<p>Гидрофильная набухающая красная часть: ≥2,5 МПа</p> <p>EPDM чёрная часть: ≥7,0 МПа</p>								
(DIN 53504)									
Твёрдость по Шору шкала А	<p>Гидрофильная набухающая красная часть: 75 +/-5</p> <p>EPDM чёрная часть: 80 +/-5</p>								
(DIN 53505)									
Удлинение при разрыве	<p>Гидрофильная набухающая красная часть ≥250%</p> <p>EPDM чёрная часть: ≥100%</p>								
(DIN 53504)									
(DIN 53504)									

Информация о системе

Требования к основанию	Основание должно быть прочным, чистым, сухим, (допускается "матово-влажное состояние"), очищенным от каких-либо загрязнений.
Подготовка основания	Основание должно быть очищено от всех слабодержащихся и крошащихся частиц, краски, ржавчины, цементного молочка и других ухудшающих адгезию веществ любым подходящим ручным или механическим способом. Поверхности с сильной шероховатостью впоследствии могут пропускать воду. Мы рекомендуем загладить свежеуложенный бетон рейкой в тех местах, где будет уложен профиль.
Условия нанесения / ограничения	
Температура основания	В зависимости от выбранного клея под профиль. Прочтите, пожалуйста, соответствующее техническое описание на клей.
Температура воздуха	В зависимости от выбранного клея. Прочтите, пожалуйста, соответствующее техническое описание на клей.
Влажность основания	Основание должно быть сухим или "матово влажным".
Рекомендации по применению	
Способы крепления/ инструменты	<p>Способы крепления: Профили SikaSwell®-P Profiles могут крепиться к основанию с помощью SikaSwell® S-2 и/или Sika® Trocal Adhesive C-705 в зависимости от типа основания и условий применения.</p> <p><i>На гладкие, плоские и сухие основания, как: ПВХ, металлы, сборные железобетонные элементы и т.д.:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- с применением Sika® Trocal Adhesive C-705 <p>клей Sika® Trocal Adhesive C-705 наносится с помощью маленькой кисти как по длине профиля с одной стороны, так и на основание, где будет крепиться профиль.</p> <p>После сушки (в течение примерно 15 минут) профили SikaSwell®-P Profiles плотно прижимаются к основанию в месте нанесения клея.</p> <ul style="list-style-type: none">- с применением герметика SikaSwell® S-2. <p>Тонкая полоска SikaSwell® S-2 наносится на основание (размер треугольного сечения – около 5 мм) и в течение 30 минут, пока герметик еще остается липким, в него должен быть вдавлен профиль. Герметик должен при этом немного выступить с обеих сторон профиля. Дайте герметику SikaSwell® S-2 для отверждения 2-3 часа перед укладкой бетона. Ознакомьтесь, пожалуйста, с соответствующим Техническим описанием на материал SikaSwell® S-2.</p> <p><i>На шероховатые, неровные, сухие или "матово влажные" основания (напр. бетон):</i></p> <ul style="list-style-type: none">- с применением герметика SikaSwell® S-2. <p>Выдавить достаточное количество герметика для выравнивания шероховатостей основания. Тонкая полоска SikaSwell® S-2 наносится на основание (размер треугольного сечения – около 5 мм) и в течение 30 минут в неё должен быть вдавлен профиль. Герметик должен при этом немного выступить с обеих сторон профиля. Дайте герметику SikaSwell® S-2 для отверждения 2-3 часа перед укладкой бетона. Ознакомьтесь, пожалуйста, с соответствующим Техническим описанием на материал SikaSwell® S-2.</p> <p>Основные рекомендации :</p> <p>Важно, чтобы достигался полный и продолжительный контакт между профилями SikaSwell®-P Profiles и основанием.</p> <p>Профиль SikaSwell®-P Profiles следует располагать по центру сечения бетонной плиты.</p> <p>Минимальное расстояние от профиля до края грани бетонной плиты должно составлять не менее 10см (для армированной плиты) и не менее 15см (для</p>



неармированной плиты)

Концы профиля необходимо соединять "встык" и склеивать.

При заливке бетона, качественно уплотняйте бетон вокруг SikaSwell®-P Profiles для обеспечения качественной заливки без пустот и ячеек.

Очистка инструмента	Инструмент очищайте немедленно после работы с помощью растворителя Sika® Colma-Cleaner. Затвердевший материал (клей) удаляется только механическим способом.
Замечания по нанесению / ограничения	<p>Профили SikaSwell®-P Profiles расширяются при контакте с водой, но это происходит не сразу. Обычно для набухания требуется несколько часов. Тем не менее, не рекомендуется оставлять SikaSwell®-P Profiles на открытом воздухе или при дожде (не более 24 часов- время, на протяжении которого капли воды скатываются с профиля)</p> <p>Не применять профили SikaSwell®-P Profiles для деформационных швов!</p> <p>Не применять профили SikaSwell®-P Profiles в соленой воде.</p> <p>При внезапном резком поднятии уровня воды водонепроницаемость швов достигается только после набухания профилей SikaSwell®-P Profiles.</p> <p>В полностью просушенном состоянии профили SikaSwell®-P Profiles сокращаются до своего первоначального объёма, и способны вновь многократно расширяться при контакте с водой.</p> <p>Вследствие небольшой площади уплотнения не рекомендуется использование профилей SikaSwell®-P Profiles для восприятия гидростатического давления выше 2 бар.</p> <p>Если нужно закрепить профиль SikaSwell®-P Profiles вокруг труб небольшого диаметра, его можно зафиксировать механически, напр. стянуть проволокой, хомутом.</p>
Важные замечания	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
Информация по технике безопасности	За информацией по безопасному использованию, хранению и утилизации химического продукта пользователям следует обращаться к последнему изданию Сертификата безопасности материала, содержащему данные о физических, токсикологических свойствах, данные по экологической безопасности и другую информацию по охране труда.
Заявление об ограничении ответственности	Информация и, частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания продукта» конкретного материала, экземпляры которого могут быть высланы по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание

ООО «Зика»

141730, г. Лобня,
ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru

Филиал в Санкт-Петербурге

196240, г. Санкт-Петербург, офис 202
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 415 22 58, +7 (812) 415 22 42
Факс: +7 (812) 415 22 14

Филиал в Екатеринбурге

620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, блок 4, офис 411
Тел.: +7 (343) 287 02 19,
+7 (343) 287 02 36

Филиал в Краснодаре

350000, г. Краснодар,
Шоссе Нефтяников, д.28; офис 517
Тел.: +7 (861) 217 02 44
Факс: +7 (861) 217 02 43

Филиал в Сочи

354000, г. Сочи,
ул. Комсомольская, д.1, офис 6
Тел.: +7 (8622) 62 4485, 62 4508

