

Универсальный компаунд WS

ОПИСАНИЕ:

Универсальный компаунд WS — двухкомпонентный эпоксидный компаунд на основе водной дисперсии аминоксодержащей смолы, пигментов и наполнителей с модифицирующими добавками, не содержит растворителей. Цвет – серый.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- имеет высокую прочность на сжатие и на отрыв.
- обладает высокой механической и химической стойкостью
- может наноситься на влажные основания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Универсальный компаунд WS применяется:

- для установки шпонки WS,
- в качестве грунтовки поверхностей,
- для ремонта трещин, выбоин, сколов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Массовая доля нелетучих веществ, % 78 ± 2 / 98

Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее 35 ± 5 / 110 ± 20

Сцепление с влажным бетоном (6%), мПа – более 1,5

Прочность при сжатии мПа, - 86

Время полимеризации материала при $t + 20^{\circ}\text{C}$ – 24 часа, полное отверждение 7 суток.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ:

Вскрыть ведро с компонентом «А», добавить 200-300 мл. воды и тщательно перемешать тихоходной дрелью, после чего добавить в него компонент «В» в соотношении 8:1 (А:В) и еще раз тщательно перемешать в течение 3-5 минут. Для нанесения материала на поверхность кистью необходимо использовать материал в течении 15-20 минут после смешивания. Для нанесения с помощью шпателя необходимо выдержать материал после смешивания в течении 20-30 минут.

Температура воздуха и основания при нанесении универсального компаунда WS должна составлять не ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал содержит амины и эпоксидные смолы. Смотрите информацию, предоставляемую производителем.

УПАКОВКА:

Компонент А – ведро 11,1кг.

Компонент В – ведро 1,4 кг.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения – 9 месяцев со дня изготовления.